

Descrizione

Eclisse è un'idropittura opaca ombreggiante, idonea per proteggere da radiazioni solari eccessive in qualsiasi tipo di coltura (ortofrutta, viti, ortaggi, meloni, angurie, ecc.) in serra o tunnel. Riduce la temperatura all'interno delle serre/tunnel. Si dilava lentamente dopo le prime piogge diminuendo l'effetto ombreggiante non più necessario nei periodi meno soleggiati. Costituita da speciali resine in dispersione, cariche micronizzate, pigmenti bianchi riflettenti e additivi specifici.

Applicazione

Diluire il prodotto da 20% a 25% in funzione ad effetto desiderato. Per l'applicazione utilizzare un pennello a setole morbide o un rullo pelo a lungo. **Eclisse** può essere applicato anche a spruzzo con pompa a bassa pressione.

DATI TECNICI

Colore	Bianco o da cartella
Aspetto	Liquido opaco
Resa	Variabile secondo la diluizione
Diluizione	20% - 25%
Tempo di essiccazione a 20°C	ca 2-3 ore al tatto; ca 24-48 ore in profondità
Temperatura di applicazione	Tra 5 C° e +30°C
Peso specifico	1,58 kg/L
PH	8
Potere coprente UNI EN ISO 6504-3	Buono
Presa di sporco UNI 10792	Bassa
Granulomeria	Fine
COV Direttiva 2004/42/CE per pareti interne (Cat.A/a)	<30g/L di COV
Attrezzi per l'applicazione	Pennello, rullo, airless

Avvertenze

Conservare in luogo fresco.
Lavare gli utensili subito dopo l'uso con acqua.
Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità sensi della normativa vigente.
Usare i prodotti secondo le norme di igiene e sicurezza.
Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Per ulteriori informazioni consultare le schede di sicurezza.

Imballo

Fusti da 14 L
Pedana da 33 fusti

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre esperienze e conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 - Email: info@rimural.it

www.rimural.it