

## Descrizione

**MALTA FACILE** è una malta cementizia premiscelata, di categoria **M5**, costituita da cemento Portland, fiore di calce idrata, sabbie calcaree con granulometria selezionata e additivi vari che conferiscono al prodotto un'ottima lavorabilità. È idonea per la posa, sia all'interno sia all'esterno, di blocchi in laterizio, cemento, tufo e pietre naturali.

Con l'utilizzo di **MALTA FACILE** al posto di quella tradizionale si ottengono i seguenti vantaggi:

- \* Elimina eventuali errori di cantiere nel dosaggio di sabbie e cemento;
- \* È pratica per il trasporto data la confezione in sacchi;
- \* Si utilizza con normali attrezzature e metodologie di cantiere utilizzate per malte tradizionali.

## Preparazione del supporto ed Applicazione

I supporti devono essere puliti, omogenei, privi di sostanze oleose e non eccessivamente asciutti. Nei periodi caldi, ricordarsi di inumidire prima della posa.

Miscelare il prodotto in acqua pulita e amalgamare il tutto con agitatore a basso numero di giri per piccoli lavori, oppure in betoniera da cantiere. Ottenuto un impasto omogeneo e privo di grumi utilizzare il prodotto come una tradizionale malta da costruzione.

## DATI TECNICI

Aspetto	Polvere
Colore	Grigio
Acqua d'impasto	Ca 16,00%
Granulometria	< 1,2 mm
Consumo	Ca 1,6 kg/dm <sup>3</sup> di volume da riempire
Tempo di lavorazione	60 min
Resistenza a compressione	M5 (5N/mm <sup>2</sup> )
Reazione al fuoco	A1
Attrezzi per l'applicazione	Cazzuola, Spatola
Classe	UNI EN 998-2

## Avvertenze

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali.  
Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C.  
Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento.  
Non applicare su supporti a base gesso, legno o su rivestimenti plastici.  
Prima dell'applicazione delle finiture si consiglia di attendere la completa stagionatura del prodotto.

## Imballo

Sacco di carta da 25 kg.  
Pallet composto da 64 sacchi.

## Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

*Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.*

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: [info@rimural.it](mailto:info@rimural.it)

[www.rimural.it](http://www.rimural.it)