

Descrizione

QUARZOPAV è un premiscelato a base di quarzo selezionato, per la protezione e la finitura superficiale di pavimenti industriali. Grazie alle sue proprietà di elevate resistenze meccaniche e all'abrasione, e idoneo per la realizzazione dello strato finale di pavimentazioni industriali, sia interne sia esterne.

Il prodotto viene applicato con il metodo "a spolvero" su calcestruzzo fresco, gettato e staggiato, distribuendo il prodotto anidro in una o più passate, manualmente o con apposite macchine distributrici.

Di elevata resistenza e rapido indurimento, **QUARZOPAV** si mostra particolarmente idoneo per i locali dove è previsto un elevato traffico e passaggio di automezzi come nelle officine, magazzini, scantinati, garage e parcheggi esterni.

Preparazione ed Applicazione

I sottofondi devono essere stagionati, solidi, puliti, asciutti e privi di sostanze oleose. Eventuali lesioni o crepe del sottofondo devono preventivamente essere ripristinati prima dell'applicazione. Inoltre risulta importante, verificare che non vi sia presenza di umidità di risalita. Diversamente risulterà obbligatorio risanare e isolare il sottofondo prima dell'applicazione.

Per la preparazione dell'impasto raccomandiamo di utilizzare una macchina per apposita applicazione.

QUARZOPAV si applica come spolvero superficiale su calcestruzzo fresco, incorporato e liscio mediante frattazzatura meccanica o manualmente dove necessita.

Si consiglia una debita ed accurata stagionatura. A completamento del pavimento, realizzare i tagli per la formazione dei giunti di dilatazione con apposita sega per calcestruzzo, per una profondità pari ad almeno 1/3 dello spessore del massetto, formando riquadri al max di 16 m².

DATI TECNICI

Aspetto	Polvere
Colore	Grigio – Rosso - Verde
Granulometria	< 2,5 mm
Acqua d'impasto	18,00%
Consumo	5 kg/m ²
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +35°C
Pedonabilità	Ca 24 ore cm di spessore
Reazione al fuoco	A1
Resistenza alla compressione dopo 28 gg	58 N/mm ²
Attrezzi per l'applicazione	Staggia, Frattazzo

Avvertenze

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali.
Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento.
Proteggere dall'irraggiamento solare il prodotto nelle successive 24 ore dall'applicazione.
Non applicare su supporti a base gesso, legno o su vecchie guaine.
Non utilizzare in caso di umidità di risalita.
I rivestimenti potranno essere applicati dopo che il massetto avrà completato la stagionatura (variabile in funzione degli spessori, dei supporti e delle condizioni climatiche).
Prima della posa di parquet è necessario misurare e verificare l'umidità residua contenuta nel prodotto.
Per ridurre il ritiro e l'imbarcamento delle lastre di calcestruzzo nelle quali viene incorporato lo spolvero, si consiglia di utilizzare i calcestruzzi reoplastici autolivellanti.

Imballo

Sacco di carta da 25 kg.
Pedana composta da 64 sacchi.

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it

www.rimural.it