


SCHEDA TECNICA

Rev. Giugno 2025



Descrizione

CALCE ANTICA PRIMER è un fondo minerale traspirante a base di grassello di calce, copolimeri in dispersione acquosa e additivi naturali, formulato per uniformare l'assorbimento e consolidare supporti minerali prima dell'applicazione delle finiture della linea CALCE ANTICA. Penetra in profondità, riduce l'assorbimento irregolare, migliora l'adesione del ciclo di pitturazione e mantiene elevata permeabilità al vapore, contribuendo a prevenire distacchi ed efflorescenze. Idoneo per applicazioni interne e esterne coperte su intonaci a calce, calce-cemento, malte minerali, rasanti e superfici leggermente sfarinanti.

Conforme alla **UNI EN 1062-1**, ai Criteri Ambientali Minimi (**CAM**) e classificato **A+** secondo EN ISO 16000 per la qualità dell'aria negli ambienti interni (TVOC – 28 gg).

Preparazione del supporto ed Applicazione

Pulire bene le superfici, rimuovendo ogni impurità, eventuali parti friabili o efflorescenze saline. Per l'applicazione di **CALCE ANTICA PRIMER** su vecchi intonaci, occorre spazzolare bene le pareti, asportando i residui e ripristinare le parti lesionate.

CALCE ANTICA PRIMER va applicato a pennello o rullo, diluito in acqua in percentuale che varia in funzione delle condizioni del sottofondo e dell'effetto che si desidera ottenere:

- Come consolidante di superfici sfarinate, viene diluito al 10-20% con acqua in unica mano;
- Per uniformare zone di colore diverso: diluire al 30-40% per la prima mano e 10-20% per la seconda mano.

DATI TECNICI

Aspetto	Liquido
Colore	Bianco latteo
Diluizione	Da 10% a 40% in funzione della condizione di sottofondo
Permeabilità vapore (EN 1062-1)	Classe V1 (alta)
Assorbimento acqua (EN 1062-3)	W2 (medio)
Essiccazione al tatto (UNI EN ISO 9117-5)	≈ 2–4 h
Sovraverniciabile (UNI EN ISO 9117-5)	≥ 8 h
Resa	0,100–0,150 L/m ² mano (<i>possono variare in base all'assorbimento dei supporti</i>)
VOC (Dir. 2004/42/CE – Cat. A/h)	Limite 30 g/L (prodotto < 5 g/L)
Emissioni indoor	A+ (28 gg)
Attrezzi per applicazione	Pennello, Rullo

Avvertenze

Si raccomanda l'impiego a temperature superiori a 5°C e inferiori a 35°C.

Non applicare il prodotto all'esterno, in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente.

Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse.

E' consigliabile ritirare il prodotto in un'unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle materie prime impiegate possono causare alterazioni di tinta.

Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati.

Imballo

Fusto da 4 L

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 10 mesi in versione neutra.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e applicazione di primer minerale traspirante a base di grassello di calce tipo *CALCE ANTICA PRIMER* di Rimural Srl, conforme **UNI EN 1062-1**, idoneo al consolidamento e alla regolazione dell'assorbimento di intonaci minerali, con elevata permeabilità al vapore (*Classe V1*), assorbimento d'acqua medio (*Classe W2*), per l'utilizzo in cicli minerali traspiranti a calce. Prodotto classificato **A+** per le emissioni indoor. Applicazione a rullo o pennello previa adeguata preparazione del supporto.

CAM – Criteri Ambientali Minimi

Il prodotto è conforme ai requisiti ambientali dei Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia – D.M. 23/06/2022) e può essere impiegato negli appalti pubblici ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Le informazioni riportate nella presente scheda sono basate sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze tecniche. Rimural Srl garantisce la qualità del prodotto nel suo stato originale e nelle condizioni di conservazione indicate. Poiché le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo, l'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto mediante prove preliminari, assumendosi ogni responsabilità derivante dal suo utilizzo. La presente scheda può essere aggiornata in qualunque momento senza preavviso.