

SCHEDA TECNICA

Rev. Dicembre 2024



Descrizione

COCCIOPESTO ERICE è un intonaco decorativo minerale per esterni ed interni a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, inerti selezionati e sabbia di cocchiopesto ottenuta dalla macinazione di laterizi in argilla cotta.

La presenza del cocchiopesto conferisce al prodotto caratteristiche di durabilità, traspirabilità e compatibilità con supporti tradizionali, rendendolo idoneo per interventi di recupero, restauro e nuova costruzione. Il prodotto consente di ottenere superfici dall'aspetto materico naturale, con buona resistenza agli agenti atmosferici e stabilità nel tempo.

Preparazione del supporto ed Applicazione

I supporti devono essere planari, solidi, asciutti e stagionati, essenti di polveri, efflorescenze saline, grassi o quant'altro ne pregiudichi l'adesione.

Bagnare bene il sottofondo uno o due ore prima dell'applicazione. Impastare con acqua pulita in maniera costante. Si può impastare in una normale betoniera o in apposita macchina intonacatrice, regolando l'acqua d'impasto sino ad ottenere un impasto di densità adeguata.

Applicare in due mani con frattazzo di acciaio o legno, compattando la superficie nello spessore idoneo al tipo di finitura desiderato.

Finitura: quando il materiale ha raggiunto consistenza e prima dell'asciugamento, roteare la superficie con frattazzo di spugna, esercitando una certa pressione per evidenziare l'effetto del cocchiopesto.

DATI TECNICI

Aspetto	Polvere
Colore	Rosa
Acqua d'impasto	Ca 30-33%
Granulometria massima (UNI EN 1015-1)	≤ 1,6 mm
Massa volumica apparente (UNI EN 1015-6)	≈ 1,40–1,50 kg/dm ³
Consumo medio	Da 6 a 9 kg/m ² in due mani
Temperatura di applicazione	+ 5°C a + 35°C
Permeabilità al vapore d'acqua (UNI EN 1015-19)	< 14 μ
Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11)	CS II
Assorbimento d'acqua per capillarità (UNI EN 1015-18)	W0
Adesione al supporto (UNI EN 1015-12)	≥ 0,2 N/mm ² – FP: B
Reazione al fuoco (UNI EN 13501-1)	A1
Attrezzi per applicazione	Frattazzo, frattazzo di spugna
Classificazione UNI EN 998-1	CR-CS II-W0

Avvertenze

Non applicare su supporti incoerenti, instabili, metallici o lignei.
Non applicare su superfici gelate, con rischio di gelo, in presenza di pioggia, nebbia persistente, forte vento o elevata umidità.
Bagnare adeguatamente il supporto prima dell'applicazione, evitando ristagni d'acqua.
Proteggere le superfici trattate dalla pioggia battente e dall'irraggiamento diretto durante le prime fasi di maturazione.
Eventuali variazioni cromatiche sono caratteristiche naturali del prodotto e possono dipendere dalle condizioni ambientali, dall'assorbimento del supporto e dalla natura delle materie prime.
Per superfici continue si consiglia l'utilizzo di materiale proveniente dallo stesso lotto di produzione.
Utilizzare il prodotto entro i termini di conservazione indicati.

Imballo

Sacchi da 25 kg
Pedana da 60 sacchi

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di intonaco decorativo minerale in polvere tipo COCCIOPESTO ERICE di Rimural S.r.l., conforme alla norma UNI EN 998-1, classificato CR – CS II – W0, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, inerti selezionati e cocchiopesto ottenuto dalla macinazione di laterizi in argilla cotta, con elevata traspirabilità e buona durabilità nel tempo. Il prodotto dovrà essere applicato su superfici murali correttamente preparate, mediante applicazione manuale in due mani, con finitura a vista frattazzata, al fine di ottenere un rivestimento minerale traspirante, stabile e compatibile con murature tradizionali ed edifici storici.

CAM – Criteri Ambientali Minimi

Il prodotto è conforme ai requisiti ambientali dei Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia – D.M. 23/06/2022) e può essere impiegato negli appalti pubblici ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Le indicazioni e i dati riportati nella presente scheda tecnica si basano sulle migliori conoscenze disponibili alla data di redazione e si riferiscono a condizioni di prova standardizzate. Poiché le condizioni di utilizzo non sono sotto il controllo del produttore, è responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto allo specifico impiego mediante prove preliminari, assumendosi la responsabilità del corretto utilizzo. Rimural Srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti e alla documentazione senza preavviso.