

SCHEDA TECNICA

Rev. Aprile 2025



Descrizione

Rimurtone® è una pittura superlavabile opaca per interni ed esterni, a base di copolimero vinil-versatico in dispersione acquosa, cariche minerali selezionate e additivi di ultima generazione. Garantisce ottima copertura, elevata opacità, eccellente distensione e alta resistenza ai lavaggi e agli agenti atmosferici indiretti. Il film secco è uniforme, non ingiallente, smacchiabile, con bassa presa di sporco e discreta traspirabilità, caratteristiche che la rendono ideale per ambienti civili, commerciali e pubblici soggetti a frequente manutenzione e pulizia, nonché per logge, verande, porticati o superfici esterne protette. Il film finito mantiene stabilità del colore e delle caratteristiche estetiche nel tempo.

Formulata a basso impatto ambientale, senza solventi né plastificanti nocivi, è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (**CAM** Edilizia – D.M. 23/06/2022) e classificata **A+** per emissioni indoor (TVOC 28 giorni).

Preparazione del supporto ed applicazione

Pulire accuratamente le superfici da tinteggiare, eliminando eventuali parti friabili, e regolarizzare le superfici che presentano imperfezioni con *Stuccofinish*. Carteggiare e applicare una mano di *Fissacril* opportunamente diluito in acqua. Dopo dodici ore proseguire con la tinteggiatura. In presenza di muffa trattare preventivamente le pareti con *Pulimuffa*.

Per cartongesso o nuove superfici da tinteggiare si consiglia di applicare una mano di *Fissacril* diluito al 400% in acqua (1:4 p.p.).

Rimurtone® può essere applicato a rullo, pennello o airless.

Applicazione a pennello/rullo:

mescolare accuratamente e diluire il prodotto in acqua nella misura del 30% con applicazione a pennello e 20% con applicazione a rullo. Dopo 4 – 6 ore procedere con la seconda mano. Per l'applicazione utilizzare un pennello a setole morbide o un rullo a pelo medio.

Applicazione airless:

mescolare accuratamente e diluire il prodotto in acqua nella misura del 25% per la prima mano e, dopo 3-4 ore a seconda della temperatura e umidità ambientale, applicare una seconda mano con diluizione circa del 20%. Per l'applicazione utilizzare idonea pistola airless. Si consiglia utilizzare ugello 0,017"–0,019" pressione 150–160 bar.

DATI TECNICI

Colore	Bianco o da cartella
Aspetto	Liquido opaco
Resa	Ca 6,5 m²/L con due mani su supporti lisci
Diluizione	Ca 20-30%
Temperatura di applicazione	Tra +5 C° e +35°C
Peso specifico	≈ 1,55 kg/L
pH	≈ 8
Granulometria (UNI EN 13300)	Molto fine <100 µm (Classe A)
Essiccazione al tatto (UNI EN ISO 9117-5)	Ca 2–3 h
Sovraverniciabile (UNI EN ISO 9117-5)	Ca ≥ 3–6 h
Essiccazione completa (UNI EN ISO 9117-5)	Ca 24–48 h
Abrasione ad umido (UNI EN 13300 / ISO 11998)	Classe 2

Potere coprente (UNI EN 13300)	Classe 2
Permeabilità al vapore – V (UNI EN 13300)	Classe V3 (bassa)
Assorbimento d'acqua – W (UNI EN 13300)	Classe W2 (medio)
Resistenza all'esposizione indiretta agli agenti atmosferici	Buona (esterni coperti)
Attrezzi per l'applicazione	Pennello, rullo, airless
VOC Direttiva 2004/42/CE (Cat.A/a)	<30g/L (prodotto < 5 g/L)
TVOC Indoor (EN ISO 16000-9)	Classe A+ (28 giorni)
Conformità ambientale (D.M. 23/06/2022)	CAM Conforme

Avvertenze

Conservare in luogo fresco.
 Lavare gli utensili subito dopo l'uso con acqua.
 Non applicare a temperatura del supporto inferiore ai +5°C e superiore ai +35°C.
 Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità sensi della normativa vigente.
 Usare i prodotti secondo le norme di igiene e sicurezza.
 Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
 Per ulteriori informazioni consultare le schede di sicurezza.

Imballo

Fusti da 14 L, 4 L
 Pedana composta da 33 fusti da 14 L

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di idropittura lavabile vinilversatica opaca per interni ed esterni coperti tipo **RIMURTONE®** di Rimural Srl, conforme alla norma **UNI EN 13300**, con Classe 2 di resistenza all'abrasione ad umido, Classe 2 di potere coprente, Classe V3 di permeabilità al vapore e Classe W2 di assorbimento d'acqua, a base di copolimero vinil-versatico in dispersione acquosa, cariche minerali selezionate e additivi specifici; il prodotto deve garantire film compatto e resistente, ottima copertura e distensione, elevata lavabilità, bassa presa di sporco, adesione eccellente al supporto, aspetto opaco uniforme e VOC reale < 5 g/L, classificato **A+** per TVOC (28 giorni) secondo EN ISO 16000. Applicazione a rullo, pennello o airless su superfici interne o esterne protette opportunamente preparate.

Il prodotto è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) – D.M. 23/06/2022 e può essere impiegato anche in opere soggette a requisiti ambientali negli appalti pubblici.

Le indicazioni e i dati riportati nella presente scheda tecnica si basano sulle migliori conoscenze disponibili alla data di redazione e si riferiscono a condizioni di prova standardizzate. Poiché le condizioni di utilizzo non sono sotto il controllo del produttore, è responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto allo specifico impiego mediante prove preliminari, assumendosi la responsabilità del corretto utilizzo. Rimural Srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti e alla documentazione senza preavviso.