



Descrizione

Fiorella è un'idropittura lavabile opaca per interni, a base di copolimeri vinilversatici in emulsione acquosa, pigmenti ad alto potere coprente e cariche minerali selezionate. Forma un film omogeneo, opaco e vellutato, con buona copertura, ottima distensione e discreta resistenza ai lavaggi. Ideale per pareti e soffitti adibienti civili, scolastici, commerciali o comunitari, dove si richiedono finiture uniformi, elevata resa estetica e facilità di manutenzione. Prodotto è a basso impatto ambientale e non è infiammabile. La formulazione bilanciata ne consente l'applicazione su intonaci nuovi o già verniciati, cartongesso, rasanti minerali e malte a base calce o cemento, assicurando ottima adesione e regolarità di assorbimento. Conforme alla **UNI EN 13300**, rispetta i Criteri Ambientali Minimi (**CAM**) per l'edilizia sostenibile ed è classificata **A+** per emissioni indoor (TVOC 28 giorni).

Preparazione del supporto ed applicazione

Pulire accuratamente le superfici da tinteggiare, eliminando eventuali parti friabili, e regolarizzare le superfici che presentano imperfezioni con *Stuccofinish*. Carteggiare e applicare una mano di *Fissacril* opportunamente diluito in acqua. Dopo 3-4 ore proseguire con la tinteggiatura. In presenza di muffa trattare preventivamente le pareti con *Pulimuffa*.

Diluire il prodotto in acqua nella misura del 30% con applicazione a pennello, 20-25% a rullo e circa 30% con airless (ugello 0.017-0.019", 150-160 bar).

Applicare 2 mani a distanza di almeno 6 ore una dall'altra, a temperatura compresa tra +5 °C e +35°C. Evitare l'applicazione su supporti gelati o surriscaldati. Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Per l'applicazione utilizzare un pennello a setole morbide o un rullo a pelo medio.

DATI TECNICI

Colore	Bianco e tinte da cartella/tintometro
Aspetto	Liquido opaco
Resa teorica	Ca 5,5 m ² /L con due mani su supporti lisci
Diluizione	20-30% acqua
Temperatura di applicazione	Tra 5 C° e +30°C
Peso specifico (ISO 2811-1)	≈ 1,64 kg/L
PH	≈ 8
Granulometria (UNI EN 13300)	Fine <100 µm – Classe A
Abrasione ad umido (UNI EN 13300 / ISO 11998)	Classe 3 – Lavabile
Permeabilità al vapore – V (EN ISO 7783)	Classe V2 – Media
Potere coprente (UNI EN ISO 6504-3)	Classe 2
Assorbimento d'acqua – W (EN 1062-3)	Classe W2 – Medio
Essiccazione al tatto (UNI EN ISO 9117-5)	Ca 2-3 h (20 °C, 65% U.R.)
Sovraverniciabile (UNI EN ISO 9117-5)	≥ 6 h
Essiccazione completa (UNI EN ISO 9117-5)	24-48 h

Presa di sporco UNI 10792	Bassa
VOC limite UE (Dir. 2004/42/CE – Cat. A/a)	<30g/L (prodotto ≈ 5–10 g/L)
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	Classe A1
TVOC Indoor (EN ISO 16000)	Classe A+ (28 gg)
Attrezzi per l'applicazione	Pennello, rullo, airless

Avvertenze

Conservare in luogo fresco.
Lavare gli utensili subito dopo l'uso con acqua.
Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità sensi della normativa vigente.
Usare i prodotti secondo le norme di igiene e sicurezza.
Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Per ulteriori informazioni consultare le schede di sicurezza.

Imballo

Fusti da 14 L, 4 L
Pedana composta da 33 fusti da 14 L

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di idropittura lavabile opaca per interni tipo **IORELLA** di Rimural Srl, conforme alla **UNI EN 13300**, con Classe 3 di resistenza all'abrasione ad umido, Classe 2 di potere coprente, Classe V2 di permeabilità al vapore e Classe W2 di assorbimento d'acqua, a base di copolimero vinilversatico in emulsione acquosa, pigmenti e cariche minerali selezionate. Applicazione a rullo, pennello o airless su superfici adeguatamente preparate. Resa indicativa 5–6 m²/L a due mani. Prodotto inodore, conforme alla Direttiva 2004/42/CE – Cat. A/a e ai Criteri Ambientali Minimi (**CAM**) per l'edilizia sostenibile, classificato **A+** per emissioni indoor (TVOC – 28 giorni).

CAM – Criteri Ambientali Minimi

Il prodotto è conforme ai requisiti ambientali dei Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia – D.M. 23/06/2022) e può essere impiegato negli appalti pubblici ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Le indicazioni e i dati riportati nella presente scheda tecnica si basano sulle migliori conoscenze disponibili alla data di redazione e si riferiscono a condizioni di prova standardizzate. Poiché le condizioni di utilizzo non sono sotto il controllo del produttore, è responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto allo specifico impiego mediante prove preliminari, assumendosi la responsabilità del corretto utilizzo. Rimural Srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti e alla documentazione senza preavviso.