

Descrizione

RIMUR AER è un additivo aerante liquido, pronto all'uso, progettato per incorporare microbolle d'aria omogeneamente distribuite all'interno di malte da intonaco e calcestruzzi. Il prodotto migliora la lavorabilità, la durabilità e la resistenza ai cicli di gelo-disgelo.

Preparazione dell'impasto

Aggiungere RIMUR AER all'acqua d'impasto o direttamente in betoniera, durante la miscelazione. Miscelare energicamente fino a completa omogeneizzazione. Non aggiungere su componenti secchi.

DATI TECNICI

Aspetto	Liquido azzurrino opalescente
Densità	ca. $1,00 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$
pH	7 – 8
Temperatura di applicazione	+5°C / +35°C
Dosaggio consigliato	0,05 – 0,30% sul peso del legante
Compatibilità	Con tutti i tipi di cemento (UNI EN 197-1)

Avvertenze

Non superare il dosaggio consigliato senza prove preliminari.
Non usare il prodotto su impasti già induriti.
Teme il gelo.
Utilizzare guanti durante la manipolazione.
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua.

Imballo

Bottiglia da 1 litro
Tanica da 5 litri

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto tra +5°C e +35°C. Validità 12 mesi in confezione originale sigillata.

CONFORMITÀ AI CAM – EDILIZIA PUBBLICA

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi del Regolamento CLP (CE 1272/2008) e rispetta i requisiti del D.M. 23/06/2022, Allegato 2 – punto 2.4.2.9, per l'uso in edilizia pubblica (CAM edilizia). È privo di SVHC e sostanze CMR in concentrazioni superiori ai limiti di legge. Emissioni di VOC trascurabili. Autodichiarazione disponibile su richiesta.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e impiego di additivo aerante liquido tipo RIMUR AER di Rimural S.r.l., utilizzabile in calcestruzzi e malte cementizie, conforme a UNI EN 934-2 T5. Dosaggio previsto 0,05–0,30% sul peso del cemento. Migliora la lavorabilità del composto e la resistenza ai cicli di gelo-disgelo. Densità: ca. $1,00 \text{ g/cm}^3$. Il prodotto deve essere aggiunto durante la miscelazione e utilizzato in conformità con le istruzioni tecniche.

Le indicazioni e i dati riportati nella presente scheda tecnica si basano sulle migliori conoscenze disponibili alla data di redazione e si riferiscono a condizioni di prova standardizzate. Poiché le condizioni di utilizzo non sono sotto il controllo del produttore, è responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto allo specifico impiego mediante prove preliminari, assumendosi la responsabilità del corretto utilizzo. Rimural Srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti e alla documentazione senza preavviso.